

## TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS



### Adapterinės montavimo putos FOME FLEX MOUNTING FOAM

#### Aprašymas

Visų sezonų poliuretano montavimo putos su adapteriu. Naudojamos be putų pistoleto. Tinkamos darbui nuo  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  iki  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai. Putos neleidžia atsirasti pelėsiui. Sukietėjusios putos pasižymi geromis šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis. Išėiga 12 litrų laisvai išpučiant. Antrinis plėtimasis 140%. Šiluminė varža  $0,030\text{ W/mK}$ . Terminis atsparumas po sukietėjimo  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  ...  $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Pjovimo laikas 30 min. Pilnai sukietėja per 2 valandas. Garso slopinimo indeksas 62 dB.

#### Privalumai

- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  iki  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Šilumos laidumo koeficientas –  $0,030\text{ W/mK}$ .
- Garso slopinimo indeksas 62 dB.
- Pilnai sukietėja jau po 2 val.

#### Taikymo sritys

Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai.

#### Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			gelsva
Išėiga	litrai		12
Pjovimo laikas	min.	EN 17333-3	30-50
Antrinis plėtimasis	%		140
Pilno sukietėjimo laikas	val.		100-120
Šilumos laidumo koeficientas	W/(mK)		0,030
Paviršiaus lipnumas	min.	EN 17333-3	8-12
Garso slopinimo indeksas	dB		62
Uždarų porų	%		70
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	$^{\circ}\text{C}$		$-40 \dots +90$
Darbo aplinkos temperatūra	$^{\circ}\text{C}$		$-10 \dots +30$
Degumo klasė		DIN 4102	B3
Tūris	ml		230

**TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS****Sertifikavimas**

EMICODE EC1 Plus – very low emission
VOC emissions ISO 16000

**Naudojimo instrukcijos**

Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Flakoną intensyviai supurtyti prisukti prie flakono adapterį. Putų kiekis reguliuojamas adapterio rankenėlės paspaudimu. Putomis užpildyti 30-70 % ertmės tūrio (priklausomai nuo temperatūros) – kietėdamos putas išsiplės. Jeigu putas naudojamos esant žemai temperatūrai, flakoną būtina pašildyti iki +18 °C, patalpinus jį į šiltą vandenį arba šiltą patalpą. Esant oro temperatūrai žemesnei negu 0 °C, paviršių nedrėkinti. Neišdžiūvusius putų likučius geriausiai valyti putų valikliu Foam Cleaner Fome Flex. Sukietėjusias putas pašalinkite mechaniškai.

**Sandėliavimo sąlygos**

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

**Pakuotė**

230 ml aerosolinis flakonėlis, 12 vnt. dėžutėje.

**Saugos nurodymai**

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

**Atliekų tvarkymas**

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.