

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS



Dažomas silikonas FOME FLEX PAINTASIL

Aprašymas

FOME FLEX DAŽOMAS SILIKONAS PAINTASIL – tai lengvai dažomas, labai elastingas, priešpelėsinis (su fungicidais) hermetikas akrilo vandens dispersijos pagrindu tinkantis visų tipų dažams. Vienas iš geriausių akrilinių hermetikų šeimos produktas, gaminamas be ftalatų. Dažomo silikono siūlė labai elastinga ir puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų. Sudėtyje yra inovatyvi poliakrilo vandens dispersija, kuri sukuria tvarius cheminius ryšius su daugeliu statybinių medžiagų, tokių kaip stiklas, aliuminis ar keramika. Hermetikas turi stiprų atsparumą grybelių ir bakterijų augimui. FOME FLEX DAŽOMAS SILIKONAS puikiai tinka judančioms jungtims sandarinti prieš apdailos darbus ir dažymą. Jungties paslankumas iki 20% užtikrina, kad hermetiko siūlė bus be įtrūkimų. **Siūlę galima uždažyti jau po 60 min.**, o tai leis darbus atlikti žymiai greičiau ir patogiau. Tinka darbams viduje ir lauke. Turi priešpelėsinį priedų, todėl taip pat tinka vonios kambario sienų sandarinimui.

Privalumai

- Lengvai dažomas visų tipų dažais po 60 min.
- Labai elastinga ir patvari siūlė
- Tinka lauko ir vidaus darbams
- Aukšta atsparumo pelėsiui klasė – S1
- Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų
- Tempiamasis stipris 0,6 N/mm²
- Darbo aplinkos temperatūra +5 °C ... +50 °C.
- Temperatūrinis atsparumas -30 °C ... +80 °C

Puikiai sukimba su:

- Gipso kartono plokštėmis
- Betonu
- Mūru
- Tinku
- Keramika
- PVC
- Metalais
- Aliuminiu
- Granitu

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Taikymo sritys

Visoms judančioms ir nejudančioms jungtims sandarinti: medžio, gipso kartono ir izoliacijos plokščių, lubų, sienų kampams, langų ir durų vidaus rėmams prieš apdailą ir dažymą. Mažų įtrūkimų lauke ir viduje sandarinimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Balta
Tankis	g/cm ³		1,43
Paviršiaus stingimo laikas	min.		20
Galima dažyti po	min.		60
Nutekėjimo lygis vertikaloje padėtyje	mm		0
Atsparumas pelėsiui		EN 15651-3	S1 (labai aukštas)
Jungties paslankumas	%	EN 15651-1	20
Kietumas pagal Šorą A		EN ISO 868	9
Tempimas iki plyšimo	%	ISO 8339	350
Tempiamasis stipris	N/mm ²	ISO 8339	0,6
Tampros modulis esant 100% 23 °C	MPa	ISO 8339	0,5
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C		-30 °C ... +80 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 °C ... +50 °C
Degumo klasė		DIN EN SIO 11925-2	E
Tūris	ml		310

Sertifikavimas



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-3 S1



„EMICODE®“ sertifikatas yra klijų ir statybinių medžiagų išmetamųjų teršalų kontrolės asociacijos kokybės ženklas. Bandymų metu pagal ISO 16000 dėmesys skiriamas LOJ (lakiųjų organinių junginių) elgsenai, pagal kuria FOME FLEX DAŽOMAS SILIKONAS PAINTASIL atitinka aukščiausius kriterijus „EMICODE EC1 PLUS“ - labai mažai teršalų.

Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti švarūs, be riebalų likučių, sausi. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirktą ir pripildykite antgalį hermetiku, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Naudojamas prieš dažant viduje ir lauke. Dirbant lauke apsaugoti 6 val. nuo lietaus.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliajame padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Pakuotė

310 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.