



KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 93

Veidrodžiams

Klijai sintetinio kaučiuko pagrindu skirti apdailos ir statybos darbams. Dažniausiai naudojami visų tipu veidrodžiams klijuoti prie įvairių paviršių naudojamų statyboje. Po sukietėjimo atsparūs drėgmei ir šalčiui. Tempiamasis stipris (sukibimo jėga) - 23 kg/cm². Vieno flakono išeiga apie 10 m. siūlės. Specialiai sukurta klijų formulė kuri nepažeidžia veidrodžių amalgamos. Pasižymi greitu ir labai stipriu pradiniu sukibimu bei dideliu jungčių tvirtumu.

Puikiai sukimba su:

Stiklu.
Veidrodžiais.
Keramika.
Mediena.
Betonu.
Metalu.
Gipsu.

Privalumai

- Nepažeidžia veidrodžio amalgamos.
- Stiprus ir greitas pirminis sukibimas.
- Elastinga siūlė.
- Puikiai sukimba su porėtais ir neporėtais paviršiais, 23kg/cm².
- Atsparūs vandeniui.

Taikymo sritys


Klijai skirti veidrodžių ir kitų apdailos elementų bei statybinių medžiagų klijavimui prie daugelio porėtų ir neporėtų paviršių.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Smėlio
Pagrindo medžiaga			Sintetinis kaučiukas
Sukibimo jėga po sukietėjimo	kg/cm ²		23
Tankis	g/cm ³		1,25
Klijavimo laikas	min.	@ +23°C/50% RH	10-20
Pilno stingimo laikas	val.	@ +23°C/50% RH	72
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-20 °C ... +60 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+15 °C ... +30 °C
Išėiga, siūlės	m		10
Tūris	ml		280

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Išspauskite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių juostelėmis 5 cm atstumu viena nuo kitos. Prispauskite klijuojamus paviršius vienas su kitu. Jei montuojami veidrodžiai yra didesni nei 0,15 m², veidrodis turėtų būti apsaugotas atraminiais elementais, kurie neleidžia veidrodžiui judėti. Saugokite jungtį nuo vandens, kol ji visiškai sukietės. Naudojimo temperatūra nuo +15 °C iki +30 °C. Nesukietėjusių klijų likučius galima nuvalyti šluoste arba servetėle, sukietėjusių - mechaniškai. Plėvelė susidaro per 10 minučių. Korekcijos laikas 10-20 min. Pilnai sukietėja per 72 val. Tinka darbams viduje. Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo -20 °C ... +60 °C.



Apribojimai

Nenaudoti lakuotam stiklui, PE, PP, teflonui.
Kai paviršius padengtas dažais arba laku atlikite suderinamumo testą.

Pakuotė

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.