



**Pagrindas:**  
Modifikuotas alkidas

**Pakuotė:**  
400 ml

## Inral Antikorozinis gruntas GROUND

Aerolinė apsauginė antikorozinė plieno, ketaus ir kitų paviršių danga. Puikiai sukimba su pagrindu, atspari atmosferiniams poveikiams. Matinė danga gerina sukibimą su paviršiniais dažais ir emalėmis. Rekomenduojama naudoti kaip dekoratyvinių emalių INRAL UNIVERSAL arba kitų dažų gruntą. Tinka naudoti ant naujų įrenginių, pramoninių konstrukcijų, elektros stulpų, gatvių šviestuvų, tvorų ir užtvartų, rezervuarų ir talpų, plieno gaminių ir kt. Taip pat statybos ir remonto darbuose bei atnaujinant ir šalinant visų išvardytų objektų pažeidimus.

### Taikymas

Dažai/gruntas skirti antikorozinei plieno ir ketaus bei kitų paviršių apsaugai, tarnauja kaip dažai ar pagrindas (primer), taip pat purškiami ant paviršiaus, kuris vėliau yra dažomi universaliais dekoraciniais dažais INRAL Universal.

### Privalumai

- Greitai džiūstantys, turintys matinį padengimą
- Puikus padengimas ir sukibimas su pagrindu
- Atsparūs oro sąlygoms ir vandeniui
- Atsparus iki 110 °C temperatūrai
- Užtikrina puikų viršutinį dažų dangos sukibimą
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardantių medžiagų

### Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

### Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 10 minučių
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 1 valandos
- Kito produkto purškimas: per 6 valandas .

### Išeiga

1,5 m<sup>2</sup> (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

### Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebinti. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausia dengti plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Ant viršaus dažyti po 1 valandos arba vėliau. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

## Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

## Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

## Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

## Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

## Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-2-003	Pilka	Matinė