



Pagrindas:
Vinilas

Pakuotė:
400 ml

Inral Antikorozinis gruntas ZINC GROUND

Aeroliniškai dažai, apsaugantys nuo korozijos plieno ir ketaus konstrukcijas, metalines detales, mašinas ir įvairius įrenginius, pramoninę įrangą, statybinius paviršius, energijos struktūras, stulpus, gatvių žibintus, tvoras, sandėliavimo patalpas, alavines skardas ir t. t. Cinkas sudaro maždaug 85 % dangos sausosios masės ir apsaugo geležies junginių paviršius veikdamas kaip apsauginis sluoksniu. Grunto sluoksnį galima padengti akriliniiais, poliviniliniiais ar alkidiniais dažais.

Taikymas

Dažai, apsaugantys nuo korozijos plieno ir ketaus konstrukcijas, metalines detales, mašinas ir įvairius įrenginius, pramoninius įrenginius, statybinius paviršius, energijos struktūras, stulpus, gatvių žibintus, tvoras, sandėliavimo patalpas, alavines skardas ir t. t.

Privalumai

- Greitai džiūstantis, puikaus sukibimo plieno pagrindas
- Metalui suteikia katodinę apsaugą
- Atsparūs pramoninės, jūrinės, miesto ir kaimo aplinkos poveikiui
- Atsparus temperatūroms -20 to 60 (kartais net iki 80)°C
- Sudėtyje nėra švino ar chromato junginių
- Sudėtyje nėra ozono sluoksniui kenksmingų medžiagų

Purškimas

1-2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 20 minučių
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 3 valandos
- Kito produkto purškimas: per 6 valandas .

Išeiga

1,5 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Geriausia dažyti esant +20 °C, jei temperatūra žemesnė nei +18 °C, džiūvimo laikas ir dažų savybės blogėja. Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, neardo ozono sluoksnio. Darbo eiga. Paviršių nuvalyti, nuriebinėti. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Vandens pagrindo dažais dengti ne anksčiau nei po 1 paros. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-2-009	Cinko	Matinė