



Pagrindas:
Modifikuotas alkidas

Pakuotė:
400 ml

Inral Keraminių paviršių dažai CERAMICS

Aerolinių dažai, skirti dažyti ir šalinti keraminių ir emaliuotų paviršių defektus. INRAL CERAMICS yra šiuolaikiškų technologijų emalis, užtikrinantis kokybišką paviršių dangą. Sudedamųjų dalių sudėtis užtikrina itin kietą paviršių, pasižymintį itin geromis dengimo savybėmis, dideliu baltumo laipsniu ir ilgalaikiu blizgesiu. CERAMICS emaliu dažytas paviršius turi didesnę atsparumą dilimui, įtrūkimams, įbrėžimams, lupimuisi ir temperatūros pokyčiams.

Taikymas

Tinka vonioms, praustuvėms, baldams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, dušo padėklams, įrankiams, įvairiems dirbiniams. Skirti tik vizualiai dažyti dangą ir neskirti taisyti skylės ar gilius įbrėžimus.

Privalumai

- Aukštas blizgesys, puikus paviršiaus spalvinių defektų maskavimas
- Balta spalva RAL 9003 „keramikai“
- Tinkamas sukibimas su danga, kietumas ir atsparumas įbrėžimams
- Atsparus saulės spinduliams ir lietuvi
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardančių medžiagų

Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo trukmė (+20 °C): 4 valandos
- Dengimas kitais sluoksniais (šlapias ant šlapio): iki 1 valandos
- Dengimas kitu produktu: po 72 valandų

Išeiga

2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebinti. Rekomenduojama padengti gruntu INRAL GROUND Anti-Corrosion. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Po 96 val. danga tampa atspari ir patvari. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-3-011	Balta	Blizgi