



POINT PENOPLAST

Putos klijai su adapteriu

Aprašymas

Visų sezonų poliuretalinės putos klijai su adapteriu. Naudojimo temperatūra nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$. Tinka termoizoliacinių ir akustinių plokščių, lengvų konstrukcijų iš polistirolu kljavimui, taip pat siūlių sandarinimui, vandentiekio izoliacijai, vonių ir dušo kabinos padų garso izoliacijai, stogų, palėpių hermetizavimui. Nedeformuoja konstrukcijų. Kljuoja ir hermetizuoja. Puikus sukibimas su polistirolu, betonu, plyta, mediena, PVC ir kitomis statybinėmis medžiagomis. Su vienu flakonu galima priklijuoti iki 6 m^2 termoizoliacinių plokščių. Netirpdo polistirolu. Greitai stingsta. Mažas antrinis plėtimasis. Po sukietėjimo pasižymi polistirolu termoizoliacinėmis savybėmis. Tempiamasis stipris – 10 kg/cm^2 . Pilno sukietėjimo laikas 12 valandų.

Privalumai

- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$.
- Tempiamasis stipris – 10 kg/cm^2 .
- Pjovimo laikas 9 minučių.
- Kljuoja ir hermetizuoja.

Taikymo sritys

Tinka termoizoliacinių ir akustinių plokščių, lengvų konstrukcijų iš polistirolu kljavimui, taip pat siūlių sandarinimui, vandentiekio izoliacijai, vonių ir dušo kabinos padų garso izoliacijai, stogų, palėpių hermetizavimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			pilka
Išeiga	m^2		6
Pjovimo laikas	min.		9
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga)	kg/cm^2	DIN 53430	10
Suspaudimo stipris	N/cm^2	DIN 53421	3
Šlities jėga	N/cm^2	DIN 53427	4,5
Vandens įgeriamumas	%		0,3
Pilno sukietėjimo laikas	val.		12
Šilumos laidumo koeficientas	W/mK		0,040
Paviršiaus lipnumas	min.		4
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	$^{\circ}\text{C}$		$-40...+80$
Darbo aplinkos temperatūra	$^{\circ}\text{C}$		$-10...+30$
Degumo klasė			B3
Svoris	g		780

Sertifikavimas

ISO 9001/EN 29001
FEICA member

Naudojimo instrukcija

Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Flakoną intensyviai supurtyti, flakono adapterį užspausti ant ventilio. Prieš darbą išimti adapterio saugiklį. Darbo metu flakoną visuomet laikyti dugnu į viršų. Spausdami adapterio rankenėlę reguliuokite pūtimo intensyvumą ir putų kiekį. Putų klįjus išpūsti per visą plokštės perimetrą. Jeigu plokštės plotas didesnis negu 0,5 m², papildomai padengti juostomis viduryje. Pjovimo laikas 9 minutės. Tinka darbams lauke ir viduje. Terminis atsparumas po sukietėjimo –40 °C ... +80 °C.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Pakuotė

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos svoris 780 g, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.