



POINT PENOPLAST

Pistoletinės putos klijai

Aprašymas

Visų sezonų poliuretaninės putos klijai. Naudojimo temperatūra nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$. Tinka termoizoliacinių ir akustinių plokščių, lengvų konstrukcijų iš polistirolo klijavimui, taip pat siūlių sandarinimui, vandentiekio izoliacijai, vonių ir dušo kabinos padų garso izoliacijai, stogų, palėpių hermetizavimui. Nedeformuoja konstrukcijų. Klijuoja ir hermetizuoja. Puikus sukibimas su polistirolu, betonu, plyta, mediena, PVC ir kitomis statybinėmis medžiagomis. Su vienu flakonų galima priklijuoti iki 8 m^2 termoizoliacinių plokščių. Netirpdo polistirolo. Greitai stingsta. Mažas antrinis plėtimasis. Po sukietėjimo pasižymi polistirolo termoizoliacinėmis savybėmis. Tempiamasis stipris – 10 kg/cm^2 . Pilno sukietėjimo laikas 12 valandų.

Privalumai

- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$.
- Tempiamasis stipris – 10 kg/cm^2 .
- Pjovimo laikas 11 minučių.
- Klijuoja ir hermetizuoja.

Taikymo sritys

Tinka termoizoliacinių ir akustinių plokščių, lengvų konstrukcijų iš polistirolo klijavimui, taip pat siūlių sandarinimui, vandentiekio izoliacijai, vonių ir dušo kabinos padų garso izoliacijai, stogų, palėpių hermetizavimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			pilka
Išėiga	m^2		8
Pjovimo laikas	min.		11
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga)	kg/cm^2	DIN 53430	10
Suspaudimo stipris	N/cm^2	DIN 53421	3
Šlities jėga	N/cm^2	DIN 53427	4,5
Vandens įgeriamumas	%		0,3
Pilno sukietėjimo laikas	val.		12
Šilumos laidumo koeficientas	W/mK		0,040
Paviršiaus lipnumas	min.		4
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	$^{\circ}\text{C}$		$-40 \dots +80$
Darbo aplinkos temperatūra	$^{\circ}\text{C}$		$-10 \dots +30$
Degumo klasė			B3
Svoris	g		780

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Sertifikavimas

ISO 9001/EN 29001

FEICA member

Naudojimo instrukcija

Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Flakoną intensyviai supurtyti, prisukti pistoletą. Darbo metu flakoną visuomet laikyti dugnu į viršų. Montavimo putų purškimo srauto reguliavimui sukite vožtuvą, esantį pistoleto rankenos gale. Purškite klijų siūlę 3 cm atstumu nuo klijuojamo paviršiaus. Po išputimo palaukite 4 minutes ir prispauskite klijuojamą medžiagą prie paviršiaus. Putų klijus išpūsti per visą plokštės perimetrą. Jeigu plokštės plotas didesnis už 0,5 m², papildomai padengti juostomis viduryje. Padengti ne mažiau negu 10% klijuojamo paviršiaus. Pjovimo laikas 11 minučių. Tinka darbams lauke ir viduje. Terminis atsparumas po sukietėjimo -40 °C ... +80 °C.

Klijų siūlės užpurškimo schema:



Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikalioje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš +50 °C.

Pakuotė

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos svoris 780 g, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.