



Klijai vinių pakaitalai POINT 100

Ypač skaidrūs, sujungia viską

Klijai-hermetikas POINT 100 tinka visems statybų, remonto ir ūkio darbams. Krištolo skaidrumo, vieno komponento produkto formulė sukurta naudojant naują technologiją, pagrįstą silanizuotu poliesteriu (MS Polymer). Klijai yra lankstūs, puikiai suklijuoja bet kokį paviršių, net šlapią. Galima ne tik klijuoti, bet ir sandarinti. Turi puikų pradinį sukibimą. Nerūdijantis, be tirpiklių, bekvapis, atsparus vandeniui ir gali būti dažomas.

Privalumai

- Krištolo skaidrumo.
- Elastingas. Siūlės paslankumas: 25%.
- Suklijuoja bet kokį paviršių, net šlapią
- Galima klijuoti ir sandarinti.
- Nesukelia korozijos.
- Bekvapis, be tirpiklių.
- Dažomas.
- Atsparus vandeniui.
- Aukšta atsparumo pelėsiui klase: S1.

Puikiai sukimba su:



Betonu



Mediena



Plytomis



Bet kokio tipo metalais



Stiklu



Keramika



Keramikine plytele



PVC



Gipso kartonu



Natūraliu akmeniu

Taikymo sritys

- Grindjuosčių, plokščių, plytelių, medžio, metalų ir metalo lakštų klijavimas ir sandarinimas prie tam tikro tipo statybinių paviršių, tokių kaip stiklas, natūralus akmuo, marmuras, granitas.
- Akmens, medžio ir kitų statybinių medžiagų įtrūkimų, siūlių, tarpų užpildymas.

Netinka naudoti

- Su PE, PP, PVC, bitumu, dalinai vulkanizuota guma, chloroprenu ar kitomis medžiagomis, kurios gali išskirti aliejus, plastifikatorius ar skiediklius.
- Nedažykite dažais, kurių pagrindas yra alkininės dervos.
- Netinka nuolatiniam vandens poveikiui.
- Netinka klijuoti ir hermetizuoti akvariumams ir terariumams
- Netinka struktūriniam stiklinimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vertė
Įbet	Krištolo skaidrumo
Siūlės paslankumas ISO 9047	25%
Elastinis atsistatymas ISO 7389	40%
Kietumas pagal Šorą A ISO 868	40
Tempimas iki plyšimo ISO 833	120%
Tankis ISO 2811-1	1,08 g/ml
Susitraukimas	1%
Plėvelės susidarymas	5-10 min.
Korekcijos laikas	10 min.
Vertikalus nutekėjimas ISO 7390 [+50 °C]	0-3 mm
Kietėjimo greitis	3,5 - 4,5 mm/24 val.
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga) (DIN 53504 S2)	16 kg/cm ²
Tūris	290 ml

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Ant bet kurio iš klijuojamų paviršių užtepkite klijus juostelėmis arba taškais. Sujunkite klijuojamus paviršius ir stipriai suspauskite. Korekcijos laikas po naudojimo yra 5-15 minučių. Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C.

Sertifikavimas

CE
EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT Class 12,5P
EN 15651-3:2012 Type S Class S 1

Pakuotė

290 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C. Produktas turi būti laikomas laikantis degios medžiagos saugojimo reikalavimų.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.