



## Klijai vinių pakaitalai POINT 95

### Medinėms ir OSB konstrukcijoms, skaidrūs

POINT 95 yra a vieno komponento, vandens pagrindo klijai, pagaminti akrilo dispersijos pagrindu skirti skirtingų statybinių medžiagų klijavimui prie porėtų paviršių, tokių, kaip betonas, gipsas, cementas, plytos, medžio drožlių plokštės ir kartonas. Sukietėjus klijai suformuoja skaidrią ir itin patvarią siūlę. Klijų siūlė iš baltos pasidaro skaidri po sukietėjimo.

#### Privalumai

- Po sukietėjimo atsparus šalčiui ir drėgmei
- Didelė sukibimo jėga po sukietėjimo 28 kg/cm<sup>2</sup>
- Suformuoja skaidrią siūlę
- Bekvapis, be tirpiklių
- Nedegūs
- Elastinga siūlė

#### Puikiai sukimba su:



Betonu



Mediena



Plytomis



Gipsu



Keramika



Kamščiu



Polistirolu



Gipso kartonu

#### Taikymo sritys

- Terminių ir akustinių izoliacinių medžiagų klijavimas.
- Dekoro ir statybinių elementų klijavimas.
- Grindjuosčių, apvadų, skydų ir keramikinių plytelių klijavimas.

#### Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, sausi, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį klijais, kelis kartus nuspaužiant pistoleto gaiduką. Ant bet kurio priklijuojamo paviršiaus užtepkite klijus juostelėmis arba taškais. Sujunkite klijuojamus paviršius ir stipriai suspauskite. Korekcijos laikas po naudojimo yra 20-30 minučių. Naudojimo temperatūra +10 °C ... +30 °C.

#### Apribojimai

- Nenaudokite ant PE, PP, teflono ir bituminių paviršių.
- Bent vienas iš paviršių turi būti įgeriantis.
- Iki pilno sukietėjimo saugoti nuo vandens.

**Techniniai duomenys**

Rodiklis	Vertė
Spalva	Balta, skaidrėja po sukietėjimo
Pagrindo medžiaga	Akrilo dispersija
Tankis ISO 2811-1	1,05 g/ml
Terminis atsparumas po sukietėjimo	-20 °C ... +60 °C
Darbo aplinkos temperatūra	+10 °C ... +30 °C
Korekcijos laikas	20-30 min.
Pilnas sukietėjimas	72 val.
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga) (DIN 53504 S2)	28 kg/cm <sup>2</sup>
Sausas likutis	54%
Suvartojimas	200-300 g/m <sup>2</sup>
Tūris	280 ml

**Pakuotė**

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

**Sandėliavimo sąlygos**

Garantinis sandėliavimo laikas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C.

**Saugos nurodymai**

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

**Atliekų tvarkymas**

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.