

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



Profesionalios montavimo putos FOME FLEX ALL SEASON MEGA PISTOL FOAM 65L

Aprašymas

FOME FLEX All Season Mega – padidintos išeigos, visų sezonų, poliuretano montavimo putos. Tinkamos darbui nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai. Putos neleidžia atsirasti pelėsiui. Sukietėjusios putos pasižymi geromis šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis. Padidinta išeiga 65 litrai. Antrinis plėtimasis 80%. Šilumos laidumo koeficientas – $0,036\text{ W/mK}$. Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pjovimo laikas 30 minutes. Pilnai sukietėja per 24 valandas. Garso slopinimo koeficientas 61dB.

Privalumai

- Padidinta išeiga 65 litrai.
- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Šilumos laidumo koeficientas – $0,036\text{ W/mK}$.
- Pjovimo laikas 30 minučių.

Puikiai sukimba su:

- Medžiu.
- Betonu.
- Bet kokio tipo metalais.
- PVC.
- Plytomis.
- Gipso kartono plokštėmis.
- EPS ir XPS.
- Čerpėmis.

Taikymo sritys

- Langų ir durų sandarinimas.
- Šilumos ir garso izoliacija.
- Įtrūkimų, skilimų, ertmių, tarpų užpildymas.
- Vamzdžių izoliacija.
- Stogų, sienų ir grindų sujungimų sandarinimas.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Gelsva
Šilumos laidumas	W/mK		0,036
Galima pjauti po	min.	TM 1005-2013	30
Pilnai sukietėja po	Val.		24
Paviršiaus sustingimo laikas	min.	TM 1014-2013	10
Matmenų stabilumas	%		<5
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C		-60 ... +100
Darbo aplinkos temperatūra	°C		-20 ... +30
Antrinis plėtimasis	%		80
Išėiga	litrai	RB024	65
Atsparumo ugniai klasė		DIN 4102	B3
Tūris	ml		870

Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą flakoną stipriai suplakti, prisukti prie ventilio pistoletą. Paviršius gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Putos pučiamos laikant flakoną dugnu į viršų. Putų kiekis reguliuojamas pistoleto rankenėlės paspaudimu. Putomis užpildyti 50 - 70% ertmės tūrio (priklausomai nuo temperatūros) - kietėdamos putos išsiplės. Šviežių putų likučius nuvalyti putų valikliu, sukietėjusias šalinti mechaniniu būdu. Putas naudoti temperatūrų diapazone, nurodytame etiketėje. Esant per daug šaltam flakonui, jį sušildyti iki kambario temperatūros. Ventilio temperatūra privalo būti ne žemesnė, nei pačio flakono. Sukietėjusias putas reikėtų saugoti nuo UV spindulių – rekomenduojama užtinuoti, uždažyti ir pan.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščių virš 50 °C.

Apribojimai

Nesukimba su polietilenu, silikonu ir teflonu.

Pakuotė

1000 ml aerosolinis flakonėlis, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.