

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



Profesionalus poliuretano sandariklis FOME FLEX PU-45 PROFESSIONAL SEALANT HM

Aprašymas

FOME FLEX PU-45 PROFESSIONAL HM – ypač atsparus mechaninei apkrovai (high modulus), elastingas poliuretano sandariklis ir klijai, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles, stogo siūles ir grindis pėsčiųjų zonose. Jis pasižymi dideliu atsparumu mechaniniam poveikiui, visada elastingas, greitai kietėja ir lengvai tepamas. Kietėjimo greitis 3 mm per dieną. Atsparus vandeniui, jūros vandeniui, skiestiems šarmams, cemento skiediniams ir plovikliams.

Privalumai

- Nuolat elastingas.
- Pailgėjimas iki plyšimo 500%
- Aukštas mechaninis atsparumas.
- Nulinis nusėdimas.
- Puikiai sukimba su dauguma paviršių.

Taikymo sritys

FOME FLEX PU-45 HM yra specialiai sukurtas kaip universalus sandariklis, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles bei pėsčiųjų takų jungtis ir tinkamas stogams sandarinti.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		pilka (betono)
Tankis	g/ml	1,18
Paviršiaus stingimo laikas	min.	60-90
Traukimasis	%	0
Nutekėjimo lygis vertikaliajoje padėtyje	mm	0
Jungties paslankumas	%	25
Kietumas pagal Šorą A		45
Tempimas iki plyšimo	%	500
Tampros modulis esant 100%	N/mm ²	0,4
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C	-30 °C ... +80 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C	+5 °C ... +35 °C
Kietėjimo greitis	mm/24 h	2-3
Degumo klasė		E
Tempiamasis stipris po sukietėjimo	MPa	1.5
Tūris	ml	600

Sertifikavimas



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM
EN15651-4 PW-EXT-INT 25HM

Naudojimo instrukcijos

Paviršius nuvalyti, nuriiebinti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą arba dešrą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį hermetiku, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Siūlės gylio ir siūlės pločio santykis, kai siūlės plotis iki 10 mm yra 1:1, mažiausiai 5 mm pločio ir gylio. Dėl sandūros platesnės nei 10 mm, gylis yra plotis, padalintas iš 3 plus 6 mm.

Apribojimai

- Nenaudokite žemesnėje nei 5 °C temperatūroje.
- Šaltu oru pakuotes prieš naudojimą laikykite maždaug 20 °C temperatūroje.
- Negalima naudoti ant bituminių pagrindų, natūralios gumos, EPDM gumos, PE, HDPE, teflono, Delrin ar kitų statybinių medžiagų, kurios gali išsiliesti alyvos, plastifikatorių ar tirpiklių, galinčių pažeisti sandariklį.
- Jei iš pagrindo yra drėgmės ir garų pralaidumo sąlyga, tai gali sukelti hermetiko burbuliavimą.
- Kietėjimo metu venkite kontakto su alkoholiu ir kitais tirpikliais.
- Maksimalus sandariklio gylis/plotis neturi viršyti 35 mm; mažiausias yra 5 mm.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliajame padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Pakuotė

600 ml folija, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.