



KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 92

Putų polistirolui

POINT 92 yra vieno komponento, vandens pagrindo klijai, pagaminti akrilo dispersijos pagrindu, skirti elementų, pagamintų iš putplasčio klijavimui prie porėtų paviršių), tokių, kaip betonas, gipsas, cementas, plytos, medžio drožlių plokštės ir kartonas. Sukietėjus klijai suformuoja labai baltą ir itin patvarią siūlę.

Puikiai sukimba su:

Mediena.
 Betonu.
 Keramika.
 Polistirolu.
 Gipsu.
 Plytomis.
 Gipso kartonu.
 Kamščiu.

Privalumai

- Po sukietėjimo atsparus šalčiui.
- Didelė sukibimo jėga po sukietėjimo 25 kg/cm²
- Suformuoja baltą siūlę.
- Bekvapis, be tirpiklių.
- Nedegus.
- Elastinga siūlė.

Taikymo sritys

- Terminių ir akustinių izoliacinių medžiagų klijavimas.
- Mineralinės ir akmens vatos klijavimas.
- Dekorų panelių ir grindjuosčių iš polistirolo klijavimas.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vertė
Spalva	Balta
Pagrindo medžiaga	Akrilo dispersija
Tankis ISO 2811-1	1,5 g/ml
Terminis atsparumas po sukietėjimo	-20 °C ... + 60 °C
Darbo aplinkos temperatūra	+10 °C ... +30 °C
Korekcijos laikas	10-15 min.
Pilnas sukietėjimas	48 val.
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga) (DIN 53504 S2)	25 kg/cm ²
Sausas likutis	75%
Suvartojimas	200-400 g/m ²
Tūris	280 ml

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, sausi, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį klijais, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Ant bet kurio priklijuojamo paviršiaus užtepkite klijus juostelėmis arba taškais. Sujunkite klijuojamus paviršius ir stipriai suspauskite. Korekcijos laikas po naudojimo yra 10-15 minučių. Naudojimo temperatūra +10 °C ... +30 °C.

Apribojimai

- Nenaudokite ant PE, PP, teflono ir bituminių paviršių.
- Bent vienas iš paviršių turi būti įgeriantis.
- Iki pilno sukietėjimo saugoti nuo vandens.

Pakuotė

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.