



## POINT 303 PUR D4 CONSTRUCTION WOOD ADHESIVE

### Konstrukciniai poliuretano klijai medienai

POINT 303 D4 CONSTRUCTION ADHESIVE yra vieno komponento, konstrukciniai klijai poliuretano pagrindu, turintys aukščiausią atsparumo drėgmei klasę D4 pagal DIN EN204 ir pasižymintis itin aukšta sukibimo jėga. Lengvas naudojimas, mažas klampumas. Galima naudoti ant šiek tiek drėgnų paviršių. Atsparūs ekstremalioms temperatūroms. Naudojami vidaus ir lauko darbams, kai klijuojami paviršiai dažnai ar ilgai veikiami vandens ar kondensato.

#### Privalumai

- Aukščiausias atsparumas drėgmei, klasė D4-DIN EN204.
- Patogus tepimas, nedidelis klampumas.
- Lengvai šlifuojamas.
- Aukštas temperatūrinis atsparumas  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  ...  $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Naudojimo temperatūra jau nuo  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Gerai sukimba su akyltais ir neakyltais paviršiais.

#### Puiki sukimba su:

- Visų rūšių mediena.
- Kietmedis.
- Tropinė mediena.
- Fanera.
- OSB.
- Visų rūšių medžio drožlių plokštės.
- Kiti medienos gaminiai.
- Metalas.
- Betonas.
- Polistirolas.

#### Taikymo sritys

Medinių elementų tvirtinimas ir klijavimas prie kitų įvairių akytų ir neakytų elementų, tokių kaip mediena, metalas, betonas, polistirolas, ir kt. Baldų ir valčių gamyba. Pakeltos grindų dangos klojimo tvirtinimas kartu su mechaniniais tvirtinimo elementais. Visoms klijavimo reikmėms, kurioms reikalingas didelis atsparumas vandeniui.

**Techniniai duomenys**

Rodiklis	Vienetai	Standartas	Vertė
Spalva			Medaus skaidri
Pagrindo žaliava			Poliuretano prepolimeras
Konsistencija			Pasta (skysta)
Atsparumo vandeniui klasė		DIN EN204	D4
Tankis	g/ml	ASTM D1875	1,1
Presavimo laikas	val.		2
Korekcijos laikas	min.		15
Laikas be lipnumo	min.	ASTM C679	25-50
Klumpumas	mPas		5000-15000
Išėiga	g/m <sup>2</sup>		150
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 ... +35
Terminis atsparumas po sukietėjimo	°C		-30 ... +100
Atsparumas šalčiui transportuojant	°C		-10 (Trumpina galiojimo laiką)
Svoris	g		750

**Sertifikatai**

D4-DIN EN204

**Naudojimo instrukcijos**

Klijuojami elementai turi būti švarūs, be dulkių ir riebalų. Vienas iš paviršių turi būti akytas, arba abu, kad būtų užtikrintas geresnis sukibimas. Šiek tiek sudrėkinus pagrindą, sukibimas bus stipresnis. Klijus teptuku plona plėvele užtepkite ant vieno arba abiejų paviršių ir sujunkite dalis per 15 minučių (mažiausiai po 2 minučių). Supresuokite 2 valandoms. Nesukietėjusius klijus galima nuvalyti acetonu. Darbo aplinkos temperatūra nuo +5 °C iki +35 °C.

**Sandėliavimo sąlygos**

Garantinis sandėliavimo laikas – 15 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C.

**Pakuotė**

750 g plastikinis flakonas, 12 flakonų dėžutėje. 840 vnt. paletėje.

**Saugos nurodymai**

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų

**Atliekų tvarkymas**

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.