

DVIPUSĖ MONTAVIMO JUOSTA MEGA STRONG



Aprašymas:

Ypač stipri dvipusė lipni montavimo juostelė skirta sunkiems daiktams priklijuoti.

Produkto sudėtis	Pavadinimas	Spalva	Storis μm	
Popierius	Sil. popierius / PP	Balta/Raud	70	
Klijai MS pusė	Sint. kaučiukas	Skaidri	730	
Laikančioji medž.	Polysterio tinklelis			
Klijai LS pusė	Sint. kaučiukas	Skaidri		
		Bendras storis	800	

Privalumai:

- Puikus sukibimas ir juostos stiprumas
- Ypač stiprus sukibimas su įvairiais paviršiais
- Stipri laikymo jėga
- Poliesterio audinys suteikia tvirtumo ir padaro gaminį patogų nuėmimui rankomis

Naudojimo sritys:

- Puikiai atlaiko dideles apkromas
- Lygiems ir šiurkštiems paviršiams
- Lengvas ir greitas daiktų klijavimas/montavimas (pvz. numeriai, kabliukai, alarmo sistemos)

Funkcijos:

Pirminis sukibimas	•••
Finalinis sukibimas	•••
Matmenų stabilumas	•••
Sukibimas su lygiais pav.	•••
Sukibimas su šiurkščiais pav.	•••
Atsparumas senėjimui	••
Atsparumas oro sąlygoms	••
Atsparumas chemijai	•
Atsparumas plastifikatoriams	•


••• labai geras •• geras • limituotas

Suderinamumas su:

Putra	••
Guma	•••
Audinys	•••
Stiklas/Keramika	•••
Medis	•••
Aukšt. Energ. Plast: PVC, PC, ABS, ...	•••
Žemos energijos plast: PE, PP, ...	•••
Metalas	•••
Popierius/Kartonas	•••

••• labai geras •• geras • limituotas

Techniniai duomenys:

90° Lupimo sukibimas prie SS ant RT [N/25 mm]	MS Side > 40 / LS Side > 55	90° Peel	Holding power
Atsparumas slydimui 23 °C / 50% RH [hour]	> 168 (su 3 kg)		
Tempimo stiprumas [N/25 mm]	80		
Klijavimo temperatūra [°C]	+15 to +30		
Darbinė temperatūra [°C]	-10 to +75		
Dydis	19 mm x 1,5 m		

Šios savybės yra būdingos ir neturėtų būti laikomos specifikacijomis. Visos savybės yra apytikslios ir pagrįstos patikimumo tikrinimo bandymais bei iš anksto suderintais su rekomenduojamais bandymo metodais. Šios vertės pateiktos palyginimo tikslais ir negarantuoja gamintojo garantijos. Prieš naudodamas produktą, vartotojas turėtų nustatyti, ar produktas tinka tam tikram tikslui ir yra tinkamas vartotojo naudojimui.

Laikymo/transportavimo sąlygos:

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Jei laikomasi laikymo sąlygų, produktui garantuojama 12 mėnesių.

Papildoma informacija:

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako už jokių tiesioginių, atsitiktinių ar padarinių nuostolių ar žalą, kylančius dėl jų produkto naudojimo. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.