

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX 120 SECONDS SPEED TACK ADHESIVE FOAM

Universalūs poliuretaningiai putų klijai

Greito pirminio sukibimo, be antrinio plėtimosi, putų klijai FOME FLEX 120 SECONDS SPEED TACK skirti klijuoti visas šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų.

Pagrindinės taikymo sritys: bet kokio dydžio šiltinimo ir apdailos plokščių montavimas, dekoratyvinių elementų montavimas, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimas ir kita. Puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų: polistirolo izoliacinėmis plokštėmis (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretano plokštėmis (PIR), fenolio putų plokštėmis (PF), medžiu, betonu, mūro blokeliais, keramikinėmis ir akmens masės plytelėmis, metalu, gipsu, OSB, aliuminiu ir kitais.

Šios klijuojančios putos turi itin greitą ir stiprų pirminį sukibimą, todėl klijuoti galima jau po 2 minučių. Pilnai sukietėja per 2 val. ir plovimo laikas tik 10 min., todėl klijai FOME FLEX 120 SECONDS SPEED TACK stipriai pagreitina ir palengvina apdailos ir statybos meistrų darbą.

Putų klijų išeiga 3 cm pločio siūlės yra 80 metrų, kas leidžia priklijuoti iki 12 m² bet kokių šiltinimo ar apdailos elementų ir sumažinti transporto sąnaudas lyginant su klijų mišiniais.

Šis produktas atitinka M1 Emission Classification of Building Materials sertifikatų reikalavimus, todėl yra visiškai nekenksmingas žmogaus sveikatai.



PRIVALUMAI

- Sukimba su paviršiumi jau po 120 sekundžių.
- Flakono išeiga –12 m² šiltinamo paviršiaus.
- Itin greitas stingimas – 2 valandos.
- Klijuoja beveik visas šiltinimo ir apdailos statybines medžiagas
- Visiškai nekenksmingas sveikatai.
- Plovimo laikas 10 minučių

KLIJUOJA:

- Neoporą
- EPS ir XPS plokštes
- PIR ir PF plokštes
- Mineralinę ir akmens vatą
- Medį
- Betoną
- Blokelių
- Bet kokio tipo metalus
- Skalūną
- Keramiką
- Gipso kartono plokštes
- Čerpes
- Akmenį

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

TAIKYMO SRITYS

Daugelio apdailos ir šiltinimo statybinių medžiagų klijavimas ir montavimas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Pilka
Išėiga	m ²		12
Išėiga (3 cm siūlė)	m		80
Pjovimo laikas	min.		10
Stingimo laikas	min.		120
Paviršiaus sustingimo laikas	min.	EOTA TR 46	5
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C		-40 ... +90
Darbo aplinkos temperatūra	°C		-10 ... +35
Tempiamasis stipris	N/mm ²	EOTA TR 46	0,14
Šilumos laidumas	W/(m*K)	RB24	0,036
Medžiagos tūris	ml		750

SERTIFIKAVIMAS


Emission Classification of Building Materials - M1



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

POLISTIRENO PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS PRIE FASADŲ SIENŲ

Flakoną intensyviai supurtyti, prisukti pistoletą. Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Užsukite pistoletą ant flakono. Apverskite flakoną vožtuvu į apačią. Montavimo putų purškimo srauto reguliavimui sukite vožtuvą, esantį pistoleto rankenos gale. Drėkinimas yra svarbus, kadangi jis pagreitina kietėjimą. Purškite klijų siūlę 2-3 cm atstumų nuo klijuojamo paviršiaus M raidės forma. Po išputimo palaukite 2 minutes ir prispauskite klijuojamą medžiagą prie paviršiaus. Prilaikykite apie 1 min. priklausomai nuo svorio. Korekcijos laikas iki 8 minučių. Visiškai sustingsta per 2 valandas. Didelėms plokštėms klijuoti naudokite bent 10% paviršiaus. Naudojimo aplinkos temperatūra nuo -10 °C iki +35 °C. Jeigu putos naudojamos esant žemai temperatūrai, flakoną būtina pašildyti iki +18 °C, patalpinus jį į šiltą vandenį arba šiltą patalpą. Neišdžiūvusių putų likučius geriausiai valyti putų valikliu FOAM CLEANER FOME FLEX, sukietėjusias putas su HARDENED FOAM REMOVER FOME FLEX.



TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

POLISTIRENO PLOKŠČIŲ KLIJAVIJUI PRIE STOGO IR PAMATO

Užpurškite 3 lygiagrečias, 2-3 cm storio, putų klijų juostas ant polistireno plokštės paviršiaus. Putų polistireno plokščių tvirtinimas priklauso nuo naudojamos ETIC sistemos specifikacijos ir turi būti nustatytas remiantis ETICS technine dokumentacija arba Europos techninių liudijimų gairėmis ETICS.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti vertikalioje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

PAKUOTĖ

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos tūris 750 ml, 12 vnt. dėžutėje.

SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.