

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



Adapterinės montavimo putos FOME FLEX MOUNTING FOAM

Aprašymas

Visų sezonų poliuretano montavimo putos su adapteriu. Naudojamos be putų pistoleto. Tinkamos darbui nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$. Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai. Putos neleidžia atsirasti pelėsiui. Sukietėjusios putos pasižymi geromis šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis. Išėiga 45 litrai laisvai išpučiant. Antrinis plėtimasis 140 %. Šiluminė varža 0,036 W/(mK). Terminis atsparumas po sukietėjimo -50°C ... $+90^{\circ}\text{C}$. Pjovimo laikas 60 min. Pilno sukietėjimo laikas 24 valandos. Garso slopinimo indeksas 58 dB.

Privalumai

- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$.
- Šilumos laidumo koeficientas - 0,036 W/mK.
- Slėgis kietėjimo metu tik 1 kPa.
- Išėiga laisvai išpučiant - 45 litrai.

Taikymo sritys

Naudojamos montuojant langų rėmus, durų staktas, šilumos bei garso izoliacijai, jungiamųjų siūlių sandarinimui, tuštumų, įtrūkimų užpildymui, stogo čerpių klijavimui ir termoizoliacijai.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			gelsva
Tankis	kg/m ³		24±15%
Išėiga	litrai	RB024	Iki 45
Pjovimo laikas	min.	TM 1005-2013	60
Antrinis plėtimasis	%		140
Pilno sukietėjimo laikas	val.		24
Šilumos laidumo koeficientas	W/(mK)	RB024	0,036
Paviršiaus lipnumas	min.	TM 1014-2013	10
Garso slopinimo indeksas	dB		58
Traukimasis	%		<5
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-50°C ... $+90^{\circ}\text{C}$
Darbo aplinkos temperatūra	°C		-10°C ... $+30^{\circ}\text{C}$
Degumo klasė		DIN 4102	B3
Tūris	ml		750

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Sertifikavimas

ISO 9001:2015

FEICA member

Naudojimo instrukcijos

Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Flakoną intensyviai supurtyti prisukti prie flakono adapterį. Putų kiekis reguliuojamas adapterio rankenėlės paspaudimu. Putomis užpildyti 30-70 % ertmės tūrio (priklausomai nuo temperatūros) - kietėdamos putos išsiplės. Jeigu putos naudojamos esant žemai temperatūrai, flakoną būtina pašildyti iki +18 °C, patalpinus jį į šiltą vandenį arba šiltą patalpą. Neišdžiūvusių putų likučius geriausiai valyti putų valikliu Foam Cleaner Fome Flex. Sukietėjusias putas pašalinkite mechaniškai.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Pakuotė

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos tūris 750 ml, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.