

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS



Glaistas akrilinis ypač lengvas FOME FLEX FINISH

Aprašymas

FOME FLEX FINISH tai ypač lengva glaistymo medžiaga, akrilinės dispersijos pagrindu, skirta galutinei apdailai. G/k siūlių užtepimui ant sienų ir lubų, taip pat betono, gipso, mūro ir tinko remontui, plyšių išlyginimui. Galima dažyti po 30 min. Ypač lengva užglaistyti. Galima šlifuoti. Nesitraukia, neskilinėja, be kvapo.

Labai gerai sukimba su gipso plokštėmis, gipso tinku, gipso blokeliais ir panašiomis medžiagomis. Lengvai užtepamas (ypač tinkuojant lubas - perpus lengvesnis už vandenį!). Paprastai išlyginamas, trumpas džiūvimo laikas. Po sukietėjimo galima dažyti emulsiniais ir sintetiniais dažais. Paruoštas naudojimui (nereikia maišyti), gali būti dengiamas daug tankiau nei tradiciniai užpildai. Bekvapis, chemiškai neutralus, nesukelia metalų korozijos.

Privalumai

- Ypatingai lengvas.
- Beveik nesitraukia.
- Galima dažyti emulsiniais ir sintetiniais dažais.
- Galima šlifuoti.
- Lengvai tepamas ir nuvalomas.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Bekvapis, chemiškai neutralus.

Taikymo sritys

G/k siūlių užtepimui ant sienų ir lubų, taip pat betono, gipso, mūro ir tinko remontui, plyšių išlyginimui. Specialiai sukurtas užpildyti sandūras ir varžtų skylės gipso kartono sienose ir lubose. Taip pat užpildyti, pataisyti ir išlyginti betono, tinko, plytų ir tinko sluoksnių skylės ir įtrūkimus.

Naudojimo instrukcijos

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Labai akytus paviršius, tokius kaip: gipsas, akytasis betonas, kalkakmenis ir kt. reikia nugruntuoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą švirkštą ir pripildykite antgalį hermetiku, kelis kartus spaudžiant pistoleto gaiduką. Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C. Plėvelė susidaro per 5 min. Temperatūrinis siūlės atsparumas: -20 °C ... +75 °C.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Sertifikavimas

EN 13963: 1A



„EMICODE®“ sertifikatas yra klijų ir statybinių medžiagų išmetamųjų teršalų kontrolės asociacijos kokybės ženklas. Bandymų metu pagal ISO 16000 dėmesys skiriamas LOJ (lakiųjų organinių junginių) elgsenai, pagal kuria FOME FLEX FINISH atitinka aukščiausius kriterijus „EMICODE EC1 PLUS“ – labai mažai teršalų.



Produktas, klasifikuotas Suomijos pastatų informacijos fondo RTS kaip M1 klasės statybinė medžiaga – po sukietėjimo jie yra bekvapiai ir neišskiria TVOC, formaldehidas, amoniakas ir MDI.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Skaidri
Pagrindo žaliava			Akrilinė dispersija
Tankis	g/ml		0,6
Išėiga (5 mm siūlė)	m		15
Plėvelės susidarymas	min.		5
Vertikalus nutekėjimas	mm	ISO 7390	<200
Traukimasis	%		<5
Pilno sukietėjimo laikas	val.		24
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-20 ... +75
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 ... +30
Tūris	ml		300

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonų saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Pakuotė

300 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.