



Pagrindas:
Nitro-sintetika

Pakuotė:
400 ml

Inral Kamufliazo spalvų dažai CAMOUFLAGE

Matinio paviršiaus standartinių karinių spalvų INRAL CAMOUFLAGE purškiami dažai. Galima naudoti kaip atskiros spalvos dažus arba kurti nuo 2 iki 4 spalvų raštus. Galima purkšti pagal trafaretą arba laisvai ranka. Greitai džiūva, atsparūs UV spinduliams ir lauko sąlygoms bei puikiai dengia paviršius. Idealiai tinka medžiotojams, žvejams, „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramonės darbuotojams.

Taikymas

Tikslių spalvų kokybiški purškiami dažai pagal RAL. Skirta įvairiems pritaikymams ir įvairiems paviršiams, tokiems kaip metalas, medis, akmuo, stiklas, popierius ir dažomas plastikas.

Privalumai

- Standartizuoti spalvų tonai pagal RAL
- Standartinių karinių atspalvių pasirinkimas
- Puikus dengiamumas
- Greitas džiūvimas
- Atsparus oro sąlygoms, skirtas patalpoms ir laukui
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramonės naudotojams

Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 20-25 cm.

Džiūvimo laikai

- Nelimpa dulės: po maždaug 10 min.
- Galima liesti: po maždaug 20 min.
- Pilnas išdžiūvimas po maždaug. 10-15 valandų

Išeiga

2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebindi. Rekomenduojama paviršių padengti gruntu INRAL NITRO Primer, o plastikinius paviršius su INRAL PLASTIC GROUND. Flakoną energingai purtyti 2 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 20-25 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis 2-3 kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštinės / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metai prie nurodytų laikymo sąlygų.