



## POINT 006 High Temp&Tack

Daugiafunkciai tinkleliu purškiantys kontaktiniai klijai. Su padidintu sukibimo stiprumu ir atsparumu temperatūrai iki 120 °C. Gali būti naudojami viduje ir lauke įvairiems tikslams, tokiems kaip: porolono, audinių, odos ir kitų lengvų medžiagų klijavimui prie standžių plastikų, metalo, betono, mūro, gipso, kartono, keramikos, stiklo ir medžio pagrindų. Puikiai tinka automobilių salonų apdailai.

### Privalumai

- Viduje ir lauke
- Atsparūs temperatūrai nuo -30°C iki 120°C
- Galima naudoti nuo 0 °C iki 35 °C
- Greitai džiūstantis: 1-2 minutės nugaravimo laiko
- Didelio lipnumo klijai
- Ilgas atviras kljavimo laikas – 40 min
- Lengva naudoti
- Daugiafunkciniai klijai

### Naudojimo sritys:

- Porolono, audinio, odos ir kitų lengvų medžiagų kljavimas prie standžių paviršių, metalo, betono, mūro, gipso, kartono, keramikos, stiklo ir medžio pagrindų.
- Daugelio medžiagų kljavimas ir gruntavimas baldų, automobilių, pakavimo pramonėse bei statybose.
- Puikiai tinka automobilių salonų apdailos darbams.
- Nerekomenduojama naudoti su plastifikuotu vinilu, lanksčiu plastikumu, putų/ekstruziniu polistioliu, PE arba PP.

### NORMOS / ATESTAI / SERTIFIKATAI:

UK CA

**Techniniai duomenys**

| Rodiklis                                         | Vertė            |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Klumpumas                                        | 600 CPS          |
| Kietųjų dalelių kiekis                           | 27-29%           |
| Išėiga 500ml                                     | 2 m <sup>2</sup> |
| Spalva                                           | Skaidri          |
| Terminis atsparumas                              | -30°C - +120 °C  |
| Nugaravimo laikas                                | 1-2 min.         |
| Atviras klijavimo laikas                         | 40 min.          |
| Rekomenduojama naudojimo ir produkto temperatūra | +15 °C - +27 °C  |
| Klijavimo temperatūra                            | 0 °C - +35 °C    |
| Naudojimo kryptis                                | Dvipusė          |

**Sveikata ir saugumas**

Prieš naudodami perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas SDL.

**Pagrindo paruošimas**

Klijavimui – paviršius turi būti švarus, sausas, lygus, be riebalų, mechaninių pažeidimų ir kitų sukibimą mažinančių dalelių.

**Panaudojimas**

Prieš naudojimą produktą gerai supurtykite (mažiausiai 30 sek.). Klijuoti galima nuo 0 °C iki +35 °C, tačiau rekomenduojama naudojimo ir produkto temperatūra yra nuo +15 °C iki +27 °C. Nesilaikant rekomenduojamų temperatūrų pablogėja džiūvimo laikas ir sukibimo savybės. Ilgalaikiam sukibimui, užpurškite produktą ant abiejų paviršių vienodu sluoksniu, leiskite džiūti apie 3 minutes ir tada suspauskite abu paviršius. Laikinam sukibimui produktą užpurškite ant vieno paviršiaus vienodu sluoksniu, leiskite džiūti apie 3 minutes ir suspauskite abu paviršius. Ant porėtų paviršių purškite kelis sluoksnius. Purškimo atstumas apie 20 cm. nuo paviršiaus

**Valymas**

Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus 3 sekunde

**PASTABOS / APRIBOJIMAI:**

Produktas negali būti naudojamas lietaus ar šerkšno metu. Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Neviršykite klijų atviro klijavimo laiko. Jei klijai purškiasi šlapiai arba kaip srovė – flakonas yra per šaltas, prieš pakartotinį naudojimą juos reikia perkelti į šiltą aplinką, kad aklimatizuotųsi. Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų degimo šaltinių. Visi pateikti parametrai yra pagrįsti laboratoriniais tyrimais, atitinkančiais vidinius gamintojo standartus ir labai priklauso nuo gaminio kietėjimo sąlygų (pvz., aplinkos, paviršiaus temperatūros, naudojamos įrangos kokybės ir gaminį taikančio asmens įgūdžių).

**TRANSPORTAVIMAS / SANDĖLIAVIMAS:**

Produktas supakuotas į 500 ml. pakuotes. Laikyti iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje sandarioje pakuotėje temperatūroje nuo +10 °C iki +50 °C. Saugoti nuo šalčio bei tiesioginių saulės spindulių. Laikyti ir transportuoti ne žemesnėje kaip +10 °C temperatūroje.

**SAUGOS IR SVEIKATOS ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Išsamesnės informacijos ieškokite Medžiagų Saugos duomenų lape. Visa rašytinė ar žodinė informacija, rekomendacijos ir instrukcijos yra pateiktos remiantis mūsų geriausiomis žiniomis, testais ir patirtimi, sąžiningai laikantis gamintojo principų. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas visais įmanomais būdais, įskaitant galutinio produkto patikrinimą tinkamomis sąlygomis, įsitikins, kad tiekiamos medžiagos yra tinkamos pagal paskirtį. Gamintojas neatsako už jokių nuostolių, patirtus dėl netikslaus ar klaidingo gamintojo medžiagų panaudojimo.