

## POLIETILENINĖ UŽDANGA SU LIPNIA ARMUOTA JUOSTA LAUKUI



### Aprašymas:

Statiškai apdorota ir sulankstyta HDPE plėvelė su UV spinduliams atsparia PE dengta armuota audinio maskavimo juosta laukui.

### Naudojimas:

Ši kompaktiška „du viename“ maskavimo koncepcija gali būti naudojama laikinai apsaugai viduje ir lauke dažant ir tinkuojant. Dėl juostos storo lipnios medžiagos sluoksnio ją galima klijuoti ant grubių, nelygių ir dulketų paviršių. Be to, juosta turi puikų atsparumą UV spinduliams ir kontroliuojamą sukibimą, todėl ją dar galima nuimti po 3 savaičių, nepaliekant lipnių likučių iš beveik bet kokio paviršiaus (esant vidutiniam saulės spindulių poveikiui).

### Charakteristikos:

Lipni juosta	
Pagrindas	armuota LDPE
Klijai	natūralaus kaučiuko
Švarus nuėmimas	iki 3 savaičių nuo beveik visų paviršių (esant vid. saulės spind. pov.)
Bendras storis [µm]	310
Lipnumas prie plieno RT [N/25mm]	9.5
Tempimo stipris, MD [N/25 mm]	145
Išsitempimas,, MD [%]	10
Plėvelė	
Plėvelės medžiaga	HDPE
Spalva	Skaidri, pieno baltumo
Statiškai laikoma	Taip
Storis [µm]	8

**Dydžiai:**

Atvyniota plėvelė x rulono ilgis : 2700 mm x 17 m; 2100 mm x 17m; 1400 mm x 20 m; 550 mm x 20 m;

**Laikymo/transportavimo sąlygos:**

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Jei laikomasi laikymo sąlygų, produktui garantuojama 12 mėnesių.

**Papildoma indormacija:**

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti produkto tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako už jokių nuostolių ar žalą, atsitiktinę ar išvestinę, kilusią dėl produkto naudojimas. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.