

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX AKRILINIS HERMETIKAS WALL ACRYL ELASTIC SEAL



Aprašymas

FOME FLEX Wall Acryl Elastic Seal, – tai lengvai dažomas, labai elastingas, hermetikas akrilo vandens dispersijos pagrindu tinkantis visų tipų dažams. Wall Acryl siūlė labai elastinga ir puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų. Sudėtyje yra inovatyvi akrilo vandens dispersija, kuri sukuria tvarius cheminius ryšius su daugeliu statybinių medžiagų, tokių kaip stiklas, aliuminis ar keramika. Hermetikas puikiai tinka judančioms jungtims sandarinti prieš apdailos darbus ir dažymą. Jungties paslankumas iki 12,5% užtikrina, kad hermetiko siūlė bus be įtrūkimų. Siūlę galima uždažyti jau po 60 min, o tai leis darbus atlikti žymiai greičiau ir patogiau. Susitraukimas tik 15%. Tinka darbams viduje ir lauke.

Privalumai

- Lengvai dažomas visų tipų dažais po 60 min.
- Labai elastinga ir patvari siūlė
- Tinka lauko ir vidaus darbams
- Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų
- Tempiamasis stipris 0,7 N/mm²
- Darbo aplinkos temperatūra +5°C...+50°C.
- Temperatūrinis atsparumas -25 °C to + 80 °C

Puikiai sukimba su:

- Gipso kartono plokštėmis
- Betonu
- Mūru
- Tinku
- Keramika
- PVC
- Metalais
- Aliuminiu
- Granitu

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Taikymo sritys

Visoms judančioms ir nejudančioms jungtims sandarinti: medžio, gipso kartono ir izoliacijos plokščių, lubų, sienų kampams, langų ir durų vidaus rėmams prieš apdailą ir dažymą. Mažų įtrūkimų lauke ir viduje sandarinimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Balta
Tankis	g/cm ³		1,65
Paviršiaus stingimo laikas	min.		15
Kietėjimo greitis	mm/24 val.		2
Galima dažyti po	min.		60
Nutekėjimo lygis vertikalioje padėtyje	mm		0
Tūrio sumažėjimas	%	ISO 10563	15
Jungties paslankumas	%	EN 15651-1	12,5
Kietumas pagal Šorą A		EN ISO 868	16
Tempimas iki plyšimo	%	ISO 8339	325
Tempiamasis stipris	N/mm ²	ISO 8339	0,7
Tampros modulis esant 100% 23°C	MPa	ISO 8339	0,5
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C		-25°C...+80°C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5°C...+50°C
Degumo klasė		EN 13501-1+A1:2010	E
Tūris	ml.		310

Sertifikavimas



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti švarūs, be riebalų likučių, sausi. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį hermetiku, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Naudojamas prieš dažant viduje ir lauke.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikaliaje padėtyje sausoje vietoje +5 ° C iki +25 ° C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 ° C

Pakuotė

310 ml plastikinis kartušas, 12 kartušių dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.