

POINT PENOPLAST Adapterinės putos klijai



Aprašymas

Stipraus pirminio sukibimo, beveik be antrinio plėtimosi klijuojančios putos skirtos klijuoti šiltinimo medžiagoms, bei atlikti daugumai statybos ir remonto darbų. Puikiai sukimba su polistirolu izoliacinėmis plokštėmis (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretano plokštėmis (PIR), medžiu, betonu, keramika, metalu, gipsu, OSB ir kt. Tinka visiems sezonams. Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +35 °C. Klijuoja ir hermetizuoja. Puikus sukibimas su polistirolu, betonu, plytomis, mediena, PVC ir kitomis statybinėmis medžiagomis. Vieno flakono išeiga iki 10 m² termoizoliacinių plokščių. Netirpdo polistirolu. Greitai stingsta. Mažas antrinis plėtimasis. Klijavimo laikas tik 3 min. Tempiamasis stipris – 8 T/m². Pilno sukietėjimo laikas tik 4 valandos.

Privalumai

- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo -10 °C iki +35.
- Išeiga 10m²
- Pirminis sukibimas jau po 3 minučių
- Pilnai sukietėja per 4 valandas

Taikymo sritys

Tinka polistirolu izoliacinėmis plokštėmis (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretano plokščių (PIR), medžio, betono, keramikos, metalo, gipso, OSB ir kt. klijavimui ir hermetizavimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		rožinė
Tankis	kg/m ³	20
Išeiga	m ²	10
Pjovimo laikas	min.	30
Matmenų stabilumas	%	1,34
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga)	T/m ²	8
Suspaudimo jėga	kPa	50,2
Pilno sukietėjimo laikas	val.	4
Paviršiaus lipnumas	min.	6-7
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C	-35...+90
Darbo aplinkos temperatūra	°C	-10...+35
Degumo klasė		B3
Svoris	g.	800

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Naudojimo instrukcija

Darbinį paviršių gerai nuvalyti ir sudrėkinti. Flakoną intensyviai supurtyti, prisukti pistoletą. Darbo metu flakoną visuomet laikyti dugnu į viršų. Purškite klijų siulę 3 cm atstumu nuo klijuojamo paviršiaus. Po išputimo palaukite 3 minutes ir prispauskite klijuojamą medžiagą prie paviršiaus. Putų klijus išpūsti per visą plokštės perimetrą. Jeigu plokštės plotas didesnis už 0,5 m², papildomai padengti juostomis viduryje. Padengti ne mažiau negu 10% klijuojamo paviršiaus. Korekcijos laikas 5 minutės. Pjovimo laikas 30 minučių. Tinka darbams lauke ir viduje. Darbo temperatūra nuo -10 °C iki +35.

Klijų siulės užpurškimo schema:



Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikalioje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Pakuotė

1000 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos svoris 800 g, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.