



Pagrindas:
Vinilas

Pakuotė:
400 ml

Inral Metalo dažai ALU ZINC

Aluminio efektas ir antikoroziija – aerosolinė apsauginė, dekoratyvinė ir restauracinė danga plieno, ketaus, cinkuotiems bei dengtiems ZINC GROUT antikoroziiniu gruntu pavišiams. Šie dažai naudojami vykdant statybos darbus, skirti purkšti galvanizuotus paviršius, pavyzdžiui, stogus, lietvamzdžius, palanges, tvoras ir t. t. Jie taip pat naudojami sunkiojoje pramonėje gaminant vamzdžius ir kitą įrangą. Juos galima naudoti namuose dažant stelažus, priekabinius namelius, karučius, dviračius ir daugybę kitų daiktų. Danga apsaugo plieną nuo korozijos, kai naudojama sausose patalpose, sandėliuose ir kt.

Taikymas

Naudojami vykdant statybos darbus, skirti purkšti galvanizuotus paviršius, pavyzdžiui, stogus, lietvamzdžius, palanges, tvoras. Juos galima naudoti namuose dažant stelažus, priekabinius namelius, karučius, dviračius.

Privalumai

- Greitai džiūstantys, sukuriantys neprikaištingą dangą ir puikiai tinkantys cinkuoto plieno pagrindams;
- Atsparūs pramoniniam, miesto ir kaimo aplinkos poveikiui;
- Užpuršta danga atrodo panašiai kaip cinkuotas ar aliuminio paviršius;
- Atsparus temperatūroms nuo -20 iki 60 (periodiškai iki 80) ° C
- Sudėtyje nėra švino ar chromato junginių
- Sudėtyje nėra ozono sluoksniui kenksmingų medžiagų

Purškimas

1-2 sluoksniai, purškimo atstumas: 30 cm atstumu

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 20 minutes
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 60 min

Išeiga

2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebinėti. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metus prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-3-001	Aliuminio	Matinė