

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



### PPLUS ACRYL Aukštos kokybės hermetikas

#### Aprašymas

ACRYL PPLUS – tai aukštos kokybės hermetikas akrilo dispersijos pagrindu. Po užtepimo produktas sukietėja iki vientisos ir elastingos gumos dėl vandens išgaravimo iš hermetiko. ACRYL PPLUS skirtas sandarinti jungtis tarp laiptų, sienų, lubų, grindjuosčių, palangių, medinių ir metalinių langų rėmų, betoninių ir mūrinių plytų.

#### Privalumai

- Tinka dažymas su vandens pagrindo ir sintetiniams dažais;
- Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų be gruntavimo;
- Bekvapis;
- Lengva naudoti ir valyti;
- Neėsdinantis metalų.

#### Puikiai sukimba su:

- Mediena;
- Betonu;
- Mūru;
- Metalu.

#### Taikymo sritys

Sandarinti jungtis laiptų, sienų, lubų, grindjuosčių, palangių, medinių ir metalinių langų rėmų, betoninių ir mūrinių plytų. Pasirinkus tinkamus jungties matmenis galima sugerti judesius tarp statybinių medžiagų.

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

### Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Pagrindas		Akrilinė dispersija
Spalva		Balta
Paviršiaus stingimo laikas	min.	15
Pilno stingimo laikas	mm/24 h	2
Jungties paslankumas	%	7,5
Tempimo stipris trūkimo metu	Mpa	≥ 0,15
Pailgėjimas trūkimo metu	%	≥ 150
Modulis 100 % pailgėjimas	Mpa	0,4
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C	-20 °C...+75 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C	+5 °C...+40 °C
Tūris	ml	280

### Naudojimo instrukcijos

Paviršiai turi būti švarūs, be riebalų likučių, sausi. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirktą ir pripildykite antgalį hermetiku, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Siūlės gylis visada turi atitikti siūlės plotį. Bendra taisyklė – siūlės gylis ir siūlės pločio santykis, kai siūlės plotis iki 10 mm yra 1:1, o plotis ir gylis – mažiausiai 5 mm. Jei siūlės platesnės nei 10 mm, gylis yra plotis, padalintas iš 3 plius 6 mm. Hermetikui pilnai išdžiūvus galima jį nudažyti. Kietėjimo proceso metu hermetikas susitrauks, todėl dažant gali atsirasti įtrūkimai. Galima dažyti vandens ir sintetinio pagrindo dažais. Dažai sudaryti iš didesnio vandens pagrindo gali suformuoti įtrūkimus jungtyje, prieš naudojant dažus rekomenduojama patikrinti suderinamumą su dažais.

### Sandėliavimo sąlygos

Laikyti sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

### Pakuotė

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

### Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

### Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.