



POINT 193 MIRROR FIX

Skaidrūs klijai, skirti veidrodžių klijavimui

POINT 193 MIRROR FIX – hibridiniai, skaidrūs klijai, skirti veidrodžių klijavimui, taip pat įvairiems montavimo ir apdailos darbams. Tinka siūlių tarp veidrodžių sandarinimui. Produktas yra visiškai neagresyvus ir nepažeidžia veidrodžio amalgamos sluoksnio. Pasižymi stipriu pirminiu sukibimu ir dideliu galutiniu sukibimo stipriu. Atsparus drėgmei, silpno kvapo, elastingas. Užtikrina patikimą sukibimą su įvairiais paviršiais, įskaitant ir drėgnus. Klijai yra atsparūs vandeniui ir gali būti dažomi.

Privalumai

- Skaidri klijų siūlė
- Elastingas sujungimas. Tempimas iki plyšimo 300%
- Sukibimo jėga 20 kg/cm²
- Mechanškai labai patvari siūlė, SHORE A – 40
- Geras sukibimas su daugeliu medžiagų, įskaitant drėgnus
- Klijai neagresyvūs ir nepažeidžia veidrodžio amalgamos
- Atsparūs drėgmei
- Dažomi
- Silpno kvapo

Puiki sukimba su:

- Betonu
- Tinku
- Veidrodžiais
- Stiklu
- Keramika
- PVC
- Plytomis
- Metalais
- Gipso kartonu
- Keramikine plytele
- Natūraliu akmeniu
- Mediena

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Taikymo sritys

Klijai skirti veidrodžių klijavimui bei kitiems montavimo ir apdailos darbams. Taip pat tinka siūlių tarp veidrodžių sandarinimui.

Įvairių statybinių ir apdailos medžiagų klijavimas prie betono, medžio drožlių plokštės, medienos, plytų, stiklo, metalo.

Įvairių elementų klijavimas prie medžio, stiklo, betono, metalo ir plastiko pagrindų grindjuosčių, cokolių, slenksčių, grindų plokščių, keraminių plytelių.

Dekoratyvinių elementų klijavimas iš medžio, kamštienos, medžio drožlių plokštės, akmenų.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vertė
Spalva	Skaidri
Tankis	1,05 g/cm ³
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga)	20 kg/cm ²
Kietumas pagal Šorą A	40
Tempimas iki plyšimo	300%
Plėvelės susidarymas	35 min.
Korekcijos laikas	10 min.
Kietėjimo greitis	2-3 mm/24 val.
Darbo aplinkos temperatūra	+5 °C ... +35 °C
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	-40 °C ... +90 °C
Tūris	290 ml

Sertifikatai



EN 15651-1: F-EXT-INT Class 7.5P

Naudojimo instrukcijos

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Ant bet kurio iš klijuojamų paviršių užtepkite klijus juostelėmis arba taškais. Atstumai tarp juostelių 5-10 cm, priklausomai nuo klijuojamo elemento svorio. Sujunkite klijuojamus paviršius ir stipriai suspauskite. Korekcijos laikas po naudojimo iki 10 minučių. Darbo aplinkos temperatūra +5 °C ... +35 °C. Valymas: sausa šluoste nesukietėjus, po sukietėjimo mechaniškai. Neplauti rankų tirpikliais.

Apribojimai

Netinka PE, PP, HDPE, EPDM, natūraliai gumai, polioksietilenui, teflonui ir bituminiams paviršiams.

Netinka statybinėms medžiagoms, iš kurių gali išsiskirti alyvos, plastikatoriai ar tirpikliai.

Nenaudoti ant išalusių ar šlapių paviršių.

Gaminys nėra skirtas klijuoti elementus, nuolat panardintus į vandenį.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C. Produktas turi būti laikomas laikantis degios medžiagos saugojimo reikalavimų.

Pakuotė

290 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.