



POINT 500 SUPER GLUE SEKUNDINIAI KLIJAI

POINT 500 SUPER GLUE – tai ypatingai greiti ir stiprūs vidutinio klampumo klijai cianoakrilato pagrindu. Puikiai tinka ten, kur reikalingas labai greitas klijavimas. Pasižymi aukšta sukibimo jėga. Tinka vertikaliems paviršiams, sukimba iškart. Suklijuoja įvairias medžiagas, porėtus ir neporėtus paviršius, kur reikalingas greitas sukibimo laikas. Nereikia naudoti katalizatoriaus, šilumos ar spaustukų. Plonas POINT 500 SUPER GLUE sluoksnis, užteptas tarp dviejų paviršių, liečiasi su atmosferos drėgme ir vyksta greita polimerizacija, užtikrinanti tvirtą sukibimą.

Privalumai

- Suklijuoja iškart ir stipriai.
- Paprastas ir greitas darbas.
- Klijuoja porėtas ir neporėtas medžiagas.
- Klijų siūlė skaidri.

Puiki sukimba su:

- MDF
- Mediena
- OSB
- Kietu PVC
- Metalais
- Aliuminiu
- Variu
- Polistirolu
- Polikarbonatu
- ABS

Taikymo sritys

Klijai skirti klijuoti daugeliui statybinių ir apdailos elementų atvejais, kai būtinas ypatingai greitas sukibimas. Tinka labai įvairių medžiagų klijavimui, kur reikalingas greitas sukibimo laikas.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Suklijavimo laikas

Medžiaga / Paviršius	Laikas
Plienas su plienu	10 – 30 sekundžių
Nerūdijantis plienas	30 – 60 sekundžių
Aliuminis	5 – 15 sekundžių
Cinkuotas paviršius	30 – 90 sekundžių
ABS su ABS	5 – 20 sekundžių
ABS su NBR	3 – 5 sekundės
ABS su mediena	5 – 10 sekundžių
NBR su NBR	5 – 10 sekundžių
Mediena	60 – 75 sekundžių
Polikarbonatas	20 – 60 sekundžių

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Skaidri
Pagrindo medžiaga			Etilo Cianoakrilatas
Tankis	g/cm ³	ASTM D1875	1,1
Klumpumas	Cps	ASTM D1084	80-120
Garo slėgis	hPa		<1
Lūžio rodiklis (n ^{D20})	n ^{D20}		1.439
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 °C ... +30 °C
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C		-20 °C ... +70 °C
Tūris	ml		30
Tempiamasis stipris (Sukibimo jėga)			Reikšmė
Plienas	Kg/cm ²		190 – 210
Nerūdijantis plienas	Kg/cm ²		250 – 450
Aliuminis	Kg/cm ²		170 – 190
Varis	Kg/cm ²		150 – 170
PVC	Kg/cm ²		40 – 60
ABS	Kg/cm ²		50 – 70
Polikarbonatas	Kg/cm ²		80 – 120
Polistirenas	Kg/cm ²		30 – 45
NBR	Kg/cm ²		5 – 9
SBR	Kg/cm ²		5 – 10

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Naudojimo instrukcijos

Pagrindai turi būti lygūs, švarūs ir sausi. Klėjai tepami taškeliais arba juostelėmis – plonu sluoksniu, tik ant vieno iš jungiamų paviršių. Sujunkite ir stipriai paspauskite kol sukibs. Sukimba per kelias sekundes.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

Pakuotė

30 g klijų plastikinis flakonėlis, 10 vnt. pakuotėje, 100 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Laikyti originaliose sandariose pakuotėse iki naudojimo. Venkite poveikio stipriai šviesai ir šilumos šaltiniams. Gali prilipti prie odos per kelias sekundes. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Jei pateko ant odos, nuplaukite šiltu vandeniu arba palaipsniui ištirpinkite tirpikliu, pvz., acetonu ar nitrometanu. Neskubėkite nuplėšti mechaniškai. Jei klijų pateko į akis, laikykite jas atmerktas ir kruopščiai praplaukite. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.