

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 2026-06-16

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
FOME FLEX GLUE BLOCKS ADHESIVE FOAM
2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.
3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
Poliuretaninės mūro klijuojančios putos plonomis siūlėmis. Blokams klijuoti statant nešančias ir nenešančias sienas ir pertvaras.
4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

UAB TEGRA STATE
Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius
Tel. +370 5 266 11 67
www.tegrastate.lt
E-mail: info@tegra.lt

5. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**
Netaikoma
6. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**
Sistema 3
7. **Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**
 - a) **UAB "TESTLITA"**
Rekvizitai: Įmonės kodas - 144903692;
Adresas - J. Basanavičiaus 160D-2, Šiauliai;
PVM mokėtojo kodas - LT449036917
 - b) **Instytut Techniki Budowlanej**
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

a) Tempiamasis priekibos stipris

Pagrindo medžiaga: silikatas

Klijuojama medžiaga: silikatas

Priekibos stipris, N/mm ²			
Bandymas, N/mm ²	1	2	Vidurkis
Tempiamasis priekibos stipris, N/mm ²	0,833	0,846	0,84

a) Šlyties stipris

Pagrindo medžiaga: silikatas

Klijuojama medžiaga: silikatas

Priekibos stipris, N/mm ²			
Bandymas, N/mm ²	1	2	Vidurkis
Tempiamasis priekibos stipris, N/mm ²	0,899	1,481	1,19

b) Sujungimo tempiamasis stipris (statmenai suklijavimo plokštumai): autoklavinio akytojo betono blokelis \$^{1}\$ - klijai - autoklavinio akytojo betono blokelis, kPa

Rodiklis	Vienetai	Vertė	Vertinimo metodai
• atlikto ir 24 val. laikomo laboratorinėmis sąlygomis	kPa	≥ 120	EN 1607:2013 bei p. 3.2.1 ÷ 3.2.3
• atlikto ir 7 dienas laikomo laboratorinėmis sąlygomis	kPa	≥ 140	EN 1607:2013 bei p. 3.2.1 ÷ 3.2.3
• atlikto po 5 minučių atvirojo laiko ir 24 val. laikomo laboratorinėmis sąlygomis	kPa	≥ 100	EN 1607:2013 bei p. 3.2.1 ÷ 3.2.3
• atlikto ir 24 val. laikomo laboratorinėmis sąlygomis, atsižvelgiant į mūro elemento padėties korekciją po 2 minučių (koregavimo laikas)	kPa	≥ 140	EN 1607:2013 bei p. 3.2.1 ÷ 3.2.3
• atlikto ir 24 val. laikomo -5°C temperatūroje	kPa	≥ 110	EN 1607:2013 bei p. 3.2.1 ÷ 3.2.3
• atlikto ir 7 dienas laikomo -5°C temperatūroje	kPa	≥ 130	EN 1607:2013 bei p. 3.2.1 ÷ 3.2.3
• atlikto ir 7 dienas laikomo laboratorinėmis sąlygomis, o po to 20 kartų užšaldomo ir atšildomo	kPa	≥ 110	EN 1607:2013 bei p. 3.2.1 ÷ 3.2.3

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu): Daniel Počikovskij

Vilnius

(parašas)



2026.06.16

*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“