



POINT 600 EPOXY EXPRESS

Greiti epoksidiniai klijai

POINT 600 Epoxy Express – tai ypač greitai stingstantys, skaidrūs, dviejų komponentų epoksidiniai klijai, sudaryti iš epoksidinės dervos ir kietiklio. Derva ir kietiklis maišomi lygiomis dalimis, todėl stiprus pirminis sukibimas pasiekiamas vos per kelias minutes. Klijai nesitraukia, pasižymi atsparumu vandeniui bei daugumai įprastai naudojamų tirpiklių. Sukietėjusi siūlė yra tvirta, ilgaamžė, gali būti šlifuojama, gręžiama ir mechaniškai apdorojama. Produktas taip pat pasižymi dideliu cheminiu atsparumu ir atsparumu kintančioms atmosferos sąlygoms, todėl tinkamas naudoti tiek vidaus, tiek išorės darbams.

Privalumai

- Pirminis sukibimas jau po 5 minučių.
- Po sukietėjimo atsparus vandeniui, tinkamas naudoti lauke.
- Klijų siūlė skaidri.
- Geras atsparumas smūgiams.
- Kietėjimo metu nekeičia spalvos, netrukina ir nesusitraukia.
- Sukietėjusius kljus galima dažyti, šlifuoti ir gręžti.
- Sukietėję kljai atsparūs vandeniui, šarmams ir praskiestiems rūgščių tirpalams.

Puiki sukimba su:

- MDF
- Mediena
- OSB
- Kietu PVC
- Metalais
- Polistirolu
- Betonu
- Cementu
- Akmeniu
- Oda

Taikymo sritys

Klijai skirti klijuoti daugeliui statybinių ir apdailos elementų atvejais, kai būtinas greitas ir stiprus sukibimas. Tinka labai įvairių medžiagų klijavimui. Taip pat naudojami remontui vandens transporto priemonių, automobilių, kemperių, vandentiekio vamzdžių, buitinių baldų ir kt.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		Skaidri
Tankis	g/cm ³	1,1
Pagrindo medžiaga		Epoksidinė derva ir kietiklis
Mišinio tinkamumo naudoti laikas*	min.	4-10
Visiško sukietėjimo laikas	val.	24
Kietumas pagal Shore A		85
Gniuždymo stipris	kg/cm ²	1300
Sukibimo jėga po sukietėjimo	kg/cm ²	140
Darbo aplinkos temperatūra	°C	+5 °C ... +35 °C
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C	-40 °C ... +120 °C
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis	%	0
Tūris	ml	2 × 12

*Mišinio tinkamumo naudoti laikas Gali kisti priklausomai nuo aplinkos, kurioje produktas naudojamas, drėgmės ir temperatūros.

Cheminis atsparumas

PUIKUS ATSPARUMAS: benzenui, benzinui, 10% druskos rūgščiai, žibalui, vaitspiritui, 10% fosforo rūgščiai, 10% kalio hidroksidui, 10% ir 50% natrio hidroksidui, 10% sieros rūgščiai, toluenui.

VIDUTINIS ATSPARUMAS: 10% acto rūgščiai, 50% azoto rūgščiai, 50% sieros rūgščiai.

Naudojimo instrukcijos

Pagrindai turi būti lygūs, švarūs ir sausi. Lygius paviršius rekomenduojama pašiaušti, kad sukibimas būtų geresnis. Išspauskite abu komponentus vienodais kiekiais, santykiu 1:1, ir maišykite, kol gausite vientisą, homogenišką mišinį. Klįjus kuo greičiau užtepkite ant abiejų klįjuojamų paviršių ir nedelsdami juos sujunkite. Klįjai tepami pilnai padengiant paviršius. Sujunkite ir stipriai paspauskite. Sujungtas dalis pritvirtinkite ir nejudinkite visą kietėjimo laiką (24 val.).

Apribojimai

Netinka polietilenui (PE), polipropilenui (PP) ir PTFE (politetrafluoretilenui) klįjuoti.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +10 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Užšalimas produkto nepažeidžia. Jei produktas užšalo, pašildykite jį iki kambario temperatūros, kol derva ir kietiklis taps pakankamai skysti, kad juos būtų galima sumaišyti. Pakuotę saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 40 °C.

Pakuotė

2 × 12 ml plastikinis švirkštas, 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Naudokite gerai vėdinamose patalpose. Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos, kibirkščių ir aukštos temperatūros.

Daugiau informacijos ir rekomendacijų apie saugų cheminių produktų naudojimą, laikymą ir šalinimą rasite naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fizikiniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.