



POINT 007 Prime&Bond

Daugiafunkciai purškiami klijai ir gruntas. Galima naudoti viduje ir lauke įvairioms užduotims, tokioms kaip: paviršių gruntavimas prieš naudojant langų ar kitas juostas, taip pat klijuoti poroloną, audinius, odą ir kitas lengvas medžiagas prie standžių paviršių, metalo, betono, mūro, gipso, kartono, keramikos, stiklo ir medžio pagrindų. Produktas turi greitą nugravimo laiką, didelį lipnumą ir ilgą atvirą klijavimo laiką.

Privalumai

- Viduje ir lauke
- Atsparūs temperatūrai nuo -30°C iki 85°C
- Galima naudoti nuo -5 °C iki 35 °C gruntavimui
- Galima naudoti nuo 0 °C iki 35 °C klijavimui
- Trumpas nugravimo laikas: 1-2 minutės
- Didelio lipnumo klijai
- Ilgas atviras kljavimo laikas – 60 min
- Lengva naudoti
- Daugiafunkciniai klijai

Naudojimo sritys:

- Porolono, audinio, odos ir kitų lengvų medžiagų kljavimas prie standžių paviršių, metalo, betono, mūro, gipso, kartono, keramikos, stiklo ir medžio pagrindų.
- Daugelio paviršių gruntavimas prieš naudojant langų garų izoliacines ir kitas juostas.
- Daugelio medžiagų kljavimas ir gruntavimas baldų, automobilių, pakavimo pramonėse bei statybose.

NORMOS / ATESTAI / SERTIFIKATAI:

UK CA

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vertė
Klumpumas	550 – 600 CPS
Kietųjų dalelių kiekis	30%
Išėiga 500ml	1,5 m ²
Išėiga 750ml	2,25 m ²
Spalva	Skaidri
Terminis atsparumas	-30°C - +85 °C
Nugaravimo laikas	1-2 min.
Atviras klijavimo laikas	60 min.
Rekomenduojama naudojimo ir produkto temperatūra	+15 °C - +27 °C
Klijavimo temperatūra	0 °C - +35 °C
Gruntavimo temperatūra	-5 °C - +35 °C
Naudojimo kryptis	Dvipusė

Sveikata ir saugumas

Prieš naudodami perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas SDL.

Pagrindo paruošimas

Klijavimui – paviršius turi būti švarus, sausas, lygus, be riebalų, mechaninių pažeidimų ir kitų sukibimą mažinančių dalelių.

Gruntavimui – jokių specialių reikalavimų.

Panaudojimas

Prieš naudojimą produktą gerai supurtykite (mažiausiai 30 sek.). Klijuoti galima nuo 0 °C iki +35 °C, o gruntuoti galima nuo -5 °C iki +35 °C, tačiau rekomenduojama naudojimo ir produkto temperatūra yra nuo +15 °C iki +27 °C. Nesilaikant rekomenduojamų temperatūrų pablogėja džiūvimo laikas ir sukibimo savybės. Ilgalaikiam sukibimui, užpurškite produktą ant abiejų paviršių vienodu sluoksniu, leiskite džiūti apie 3 minutes ir tada suspauskite abu paviršius. Laikinam sukibimui produktą užpurškite ant vieno paviršiaus vienodu sluoksniu, leiskite džiūti apie 3 minutes ir suspauskite abu paviršius. Ant porėtų paviršių purškite kelis sluoksnius. Purškimo atstumas apie 20 cm. nuo paviršiaus.

Valymas

Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus 3 sekundes.

PASTABOS / APRIBOJIMAI:

Produktas negali būti naudojamas lietaus ar šerkšno metu. Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Neviršykite klijų atviro klijavimo laiko. Jei klijai purškiasi šlapiai arba kaip srovė – flakonas yra per šaltas, prieš pakartotinį naudojimą juos reikia perkelti į šiltą aplinką, kad aklimatizuotųsi. Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų degimo šaltinių. Visi pateikti parametrai yra pagrįsti laboratoriniais tyrimais, atitinkančiais vidinius gamintojo standartus ir labai priklauso nuo gaminio kietėjimo sąlygų (pvz., aplinkos, paviršiaus temperatūros, naudojamos įrangos kokybės ir gaminį taikančio asmens įgūdžių).

TRANSPORTAVIMAS / SANDĖLIAVIMAS:

Produktas supakuotas į 500 ml. ir 750 ml. pakuotes. Laikyti iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje sandarioje pakuotėje temperatūroje nuo +10 °C iki +50 °C. Saugoti nuo šalčio bei tiesioginių saulės spindulių. Laikyti ir transportuoti ne žemesnėje kaip +10 °C temperatūroje.

SAUGOS IR SVEIKATOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Išsamesnės informacijos ieškokite Medžiagų Saugos duomenų lape. Visa rašytinė ar žodinė informacija, rekomendacijos ir instrukcijos yra pateiktos remiantis mūsų geriausiomis žiniomis, testais ir patirtimi, sąžiningai laikantis gamintojo principų. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas visais įmanomais būdais, įskaitant galutinio produkto patikrinimą tinkamomis sąlygomis, įsitikins, kad tiekiamos medžiagos yra tinkamos pagal paskirtį. Gamintojas neatsako už jokių nuostolių, patirtus dėl netikslaus ar klaidingo gamintojo medžiagų panaudojimo.