TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

INRAL

INRAL UNIVERSAL UNIVERSALŪS PURŠKIAMI DAŽAI

Šiuolaikiška linija itin kokybiškų universalių, greitai džiūstančių aerozolinių emalių. Unikali ingredientų sudėtis garantuoja aukštą spalvų patvarumą ir griežtą RAL paletės atitikimą, lygų paviršiaus padengimą ir ilgalaikį blizgesį. Šie dažai puikiai tinka naudoti viduje bei išorėje, dengti metalą, plastiką, gipsą, tinką, medį, dviračius, baldus ir kt.

Taikymas

Dažai puikiai tinka naudoti viduje bei išorėje, dengti metalą, plastiką, gipsą, tinką, medį, dviračius, baldus ir kt

Privalumai

- Greitai džiūstantis
- Galimos įvairios spalvos, įskaitant pasirinktas spalvas iš RAL paletės
- Geras sukibimas su pagrindu
- Atsparus saulės spinduliams ir krituliams
- Sudėtyje nėra švino ar chromato junginių
- Sudėtyje nėra ozono sluoksniui kenksmingų medžiagų

Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C°: apie 10 minučių
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 1 valandos
- Kito produkto purškimas: per 6 valandas

Išeiga

2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Pagrindas:
akrilas/modifikuotas alkidas
Pakuotė:
400 ml

Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebinti. Rekomenduojama padengti gruntu INRAL GROUND Anti-Corrosion. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Rezultatai geresni dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėm kelis kartus. Geriausia dažyti esant +20 °C, jei temperatūra žemesnė nei +18 °C – džiūvimo laikas ir dažų savybės blogėja. Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, neardo ozono sluoksnio. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštinės / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-6-002	Signalinė balta	blizgi