FOME FLEX

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX FIRE BLOCK SILICONE-N

Ugniai atsparus neutralus silikoninis sandariklis



FOME FLEX FIRE BLOCK SILICONE tai ugniai atsparus neutralus silikoninis sandariklis, skirtas tarpų ir siūlių sandarinimui vietose, kur reikalinga priešgaisrinė apsauga. Efektyviai apsaugo nuo ugnies, dūmų ir dujų plitimo iki 4 valandų. Tinka stiklui, medienai, betonui, plytoms, akmeniui, keramikai, plienui, aliuminiui, daugumai plastikų ir kitiems statybiniams paviršiams. Sukietėjęs sudaro tvirtą, elastingą ir ilgaamžę siūlę. Atsparus atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir senėjimui. Nesukelia metalų korozijos. Atitinka standartą EN 13501-2:2023, klasifikacija EI 240-T-X-F-W 10–W20.

PRIVALUMAI

- Atsparumas ugniai atitinka standartą EN 13501-2:2023
- Apsaugo nuo ugnies, dūmų ir dujų plitimo iki 4 valandų
- Tinka naudojimui lauke ir viduje
- Atsparus atmosferos poveikiui
- Atsparus UV spinduliams
- Temperatūrinis atsparumas nuo -40 °C iki +200 °C

TAIKYMO SRITYS

Skirtas tarpų ir siūlių sandarinimui vietose, kur reikalinga priešgaisrinė apsauga. Efektyviai apsaugo nuo ugnies, dūmų ir dujų plitimo iki 4 valandų. Tinka stiklui, medienai, betonui, plytoms, akmeniui, keramikai, plienui, aliuminiui, daugumai plastikų ir kitiems statybiniams paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Pagrindo medžiaga			Neutral Oxime
Spalva			Balta
Tankis	g/ml		1.39
Paviršiaus stingimo laikas	min.		7
Nutekėjimo lygis vertikalioje padėtyje	mm	ISO7390	0%
Jungties paslankumas	%		20
Kietumas pagal Šorą A	Shore A	ISO 868	40
Tempimas iki plyšimo	%		Iki 350
Tempiamasis stipris	N/mm^2		1,4
Tampros modulis esant 100%	N/mm^2		>0,4
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C		-40 ... +200
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 ... +40
Tūris	ml		300

TEGRA

UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-02301
Vilnius, tel. +370 5 266 11 67, www.tegrastate.lt

FOME FLEX

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

SERTIFIKAVIMAS

CE

EN 15651-1:2012 : Type F: EXT-INT-CC; 20HM
EN 15651-2:2012 : Type G-CC; 20HM
EN 15651-4:2012 : Type PW: INT; 12,5LE

Atitinka standartą EN 13501-2:2023, klasifikacija EI 240-T-X-F-W 10–W20

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiai turi būti švarūs, be riebalų likučių, sausi. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį hermetiku, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Rekomenduojamas siūlės pločio ir gylio santykis yra 2:1, o didžiausias leistinas – 1:1. Sandariklis turi sukibti tik su siūlės šonais, bet ne su jos dugnu. Mažiausias leistinas siūlės plotis yra 6 mm, o didžiausias – 20 mm.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti vertikalioje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

PAKUOTĖ

300 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.