FOME FLEX

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX HYDRO PAINT



Greitai džiūstantys, vieno komponento, universalūs akriliniai skysti dažai ir hermetikas. Tai yra paruošta naudoti ir labai lanksti danga, skirta apsaugoti, sandarinti ir dekoruoti tokius paviršius kaip betonas, trapecinė ir cinkuota skarda, bituminės čerpės, stogo dangos veltinis, metalinės čerpės, keraminės ir cementinės čerpės, tinkas ir mediena. Danga turi aukštą atsparumą oro sąlygoms. Ją labai lengva naudoti ir ji turi platų panaudojimo spektrą. Dažus galima naudoti tokiems paviršiams, kaip stogai, įrankių sandėliukai, betoninės tvoros, sienos, taip pat mažiems sodo statiniams, tokiems kaip pavėsinės, priedangos, stoginės, vazonai, šuliniai ir kt., atnaujinti. Produktas yra be tirpiklių.

PRIVALUMAI:

- Greitai džiūstantis.
- Labai elastingas.
- Viduje ir lauke.
- Atsparus oro sąlygoms ir UV.
- Atsparus šalčiui.
- Atsparus vandeniui.
- Geras atsparumas mechaniniams poveikiams.
- Gerai sukimba su paviršiais.
- Uždengia iki 3 mm įtrūkimus.
- Apsaugo nuo grybelio ir pelėsio.
- Be tirpiklių.

NAUDOJIMO SRITYS:

- Renovacijai, dekoravimui, sandarinimui ir apsaugai.
- Plokštiems ir šlaitiniams stogams.
- Kaminams, latakams, ventiliacijos išėjimams.
- Tvoroms, vartams ir varteliams.
- Sienoms, balkonams ir pastatų cokoliams.
- Mažiems sodo statiniams, tokiems kaip pavėsinės, pastogės, pergolos, vazonai, šuliniai, įrankių sandėliukai ir kt.
- Galima naudoti ant betono, tinko, įvairios skardos, bituminių paviršių, keramikinių ir cementinių čerpių bei medžio.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

TECHNINIAI DUOMENYS:

Išeiga apsaugai ir sandarinimui	0,4-0,8 kg/m^2
Min. galutinis dangos storis	1 mm.
Išeiga dažymui	0,15-0,25 kg/m^2
Min. galūtinis dangos storis	0,3 mm.
Sluoksnių skaičius	min. 2
Džiūvimo laikas prie 23 °C/50% RH (1 mm. sluoksnis)	apie 2 val.
Tankis	1,4 g/cm^3
Naudojimo temperatūra	+5 °C - +25 °C
Terminis atsparumas	-20 °C - +80 °C
Pilnai išdžiūvęs	apie 24 val.

PURŠKIMO TECHNINIAI PARAMETRAI:

Naudojimo būdas	**Skiediklio kiekis**	**Purkštuko dydis**	**Slėgis**
Beoris purškimas	Neskiestas	0.031" - 0.035"	18 - 21 MPa (≈ 180–210 bar)

* Purkštukas ir slėgis turi būti parinktas taip, kad dangą būtų galima dengti jų neskiedžiant.

** Praskiedus dangą, gali suprastėti dengiamumas, sluoksnis gali tapti plonesnis, o apsauga – silpnesnė.

Jei su turimais purkštukais ir slėgio nustatymais nepavyksta pasiekti patenkinamų rezultatų – pavyzdžiui, jei purkštukas užsikemša arba danga įgauna „grūdėtą“ tekstūrą – dangą galima skiesti vandeniu, bet ne daugiau kaip 10 % .

NAUDOJIMO BŪDAS:

Prieš naudodami perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas SDL.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Paviršius turi būti švarus, lygus, sausas ir be riebalų, mechaninių pažeidimų ir kitų dalelių, kurios mažina sukibimą. Didesnius defektus reikia užtaisyti. Milteliniu būdu dažytus paviršius reikia truputį pašlifuoti ir nuvalyti. Įgeriančius pagrindus reikia nugruntuoti su Fome Flex Hydro Protect Primer. Neįgeriančius paviršius, tokius kaip metalo lakštai, veltinis ir bituminiai pagrindai, reikia gruntuoti 5:1 dažų ir vandens mišiniu. Netinkamas pagrindo paruošimas sumažina dangos sukibimą.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

PANAUDOJIMAS:

Prieš naudojimą gerai išmaišykite dangą, neskieskite. Prieš naudojimą sumaišykite dažus iš skirtingų partijų kartu. Dažus denkite bent dviem sluoksniais teptuku arba voleliu. Antrą sluoksnį tepkite tik po to, kai pirmasis visiškai išdžiūsta, maždaug po 2 val. Galutinis dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 1 mm. Šviežiai padengtus paviršius saugokite nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių, kol danga visiškai išdžius (min. 24 val). Žema temperatūra ir nepakankama oro cirkuliacija pailgina džiūvimo laiką.

VALYMAS:

Įrankius ir nesukietėjusią dangą valykite su FOME FLEX Profi wipes, po sukietėjimo – mechaniškai.

PASTABOS / APRIBOJIMAI:

Dangos negalima naudoti lietaus ar šalčio metu. Netinka pilnavertei hidroizoliacijai. Taip pat netinka naudoti ant pamatų. Džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo tipo, temperatūros ir drėgmės. Visi pateikti parametrai yra pagrįsti laboratoriniais tyrimais, atitinkančiais vidinius gamintojo standartus ir labai priklauso nuo gaminio kietėjimo sąlygų (pvz., aplinkos, paviršiaus temperatūros, naudojamos įrangos kokybės ir gaminį taikančio asmens įgūdžių).

TRANSPORTAVIMAS / SANDĖLIAVIMAS:

Produktas supakuotas į 1 kg., 3 kg. ir 6 kg. pakuotes. Laikyti iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje sandarioje pakuotėje temperatūroje nuo +5 °C iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio bei tiesioginių saulės spindulių. Laikyti ir transportuoti ne žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.

SAUGOS IR SVEIKATOS ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Išsamesnės informacijos ieškokite Medžiagų Saugos duomenų lape. Visa rašytinė ar žodinė informacija, rekomendacijos ir instrukcijos yra pateiktos remiantis mūsų geriausiomis žiniomis, testais ir patirtimi, sąžiningai laikantis gamintojo principų. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas visais įmanomais būdais, įskaitant galutinio produkto patikrinimą tinkamomis sąlygomis, įsitikins, kad tiekiamos medžiagos yra tinkamos pagal paskirtį. Gamintojas neatsako už jokius nuostolius, patirtus dėl netikslaus ar klaidingo gamintojo medžiagų panaudojimo.